

art . floor procédés et matières décoratives

easycolor : enduit de Résine Minérale® multi textures.



easycolor, la résine minérale® aux multiples textures et à la colorimétrie intense. Les effets métalliques dans la masse donneront à vos surfaces les reflets de vos rêves. Palette de 42 couleurs déclinables.

easycolor

Fiche technique

Présentation

easycolor est un enduit flexible sans ciment qui permet de réaliser des décors murs & sols en intérieur. Sa formule unique vous garantit une régularité de résultat. En effet easycolor est un système composé de trois couches successives complémentaires pour un rendu parfait.

easycolor est en résine minérale®, ne se fissure pas, ne se décolle pas.

Il trouvera sa place dans le neuf comme dans l'ancien, dans vos douches, cuisines, escaliers, sur vos plans de travail, sur votre mobilier, vos sols, ou n'importe quel support sain. Une préparation spécifique vous est recommandée dans les douches et baignoires maçonnées (kit easypox).

Mise en oeuvre

Ne pas appliquer easycolor sur support humide, salpêtré ou peinture ancienne...

Avant application, réparer les fissures du support avec le kit easypox.

Mélange : malaxer mécaniquement avec un mélangeur à peinture.

Ajouter dans l'ordre : résine + durcisseur + colorant + charges.

Appliquer au couteau à enduire ou au plateau 2 couches de passe A (SP1) (de 500 à 750 gr par couche par m²). Ensuite appliquer easygliss au pinceau ou au rouleau (100 gr par m²). Terminer par une couche de passe B (SP2) pour un fini très soyeux (à raison de 250 à 350 gr par m²).

Bien poncer entre chaque couche (grain 80 et 120).

Temps de recouvrement : 1h à 20°C

En finition appliquer easyfinish floor au pinceau ou au balais à frange.

Propriétés

Condition de mise en oeuvre : 15 à 35°C

Consommation : 2 kg / m² en 3 passes.

Durée de vie du mélange à 20°C : 3 jours (pot fermé à l'abris de la chaleur)

Intervalle de recouvrement : 1h à 20°C.

Application du vernis de finition easyfinish floor dans l'heure.

Mise en service : immédiate, attendre 5 jours pour les douches.

Excellente résistance à la compression.

Excellente résistance à la flexion.

Très forte adhérence sur tous supports.

Sans danger, en cas de projection, rincer à l'eau

Conditionnement

Pots de 3.5 kg, 5 kg ou 20 kg.

Conserver à l'abri de l'humidité et à 20°C

Les easycolor kit peuvent être pré-dosés pour 3m², 7m² ou 12m².